

Lackierladen

Zu verwendende Materialien:

1. Sprühfolie transparent glänzend oder matt (36010 - 36017)
2. Autolack für Sprühfolie

Sprühfolie Autolack Verarbeitung

Schritt 1:

Die Sprühfolie transparent glänzend oder matt und den Autolack für Sprühfolie vor Gebrauch gut aufrühren / aufschütteln.

Schritt 2:

Lackieren sie die Sprühfolie transparent glänzend oder matt mit einer Spritzpistole 1,2 mm - 2,0 mm. Lackieren sie mind. 5-6 Schichten. Je mehr Schichten desto besser lässt sich die Sprühfolie wieder entfernen. Zwischen den Schichten 15 - 20 min bei 20 °C trocknen lassen.

Schritt 3:

Lassen sie die Oberfläche mind. 20 - 30 min. ablüften und trocknen. Die Trocknung muss vollständig abgeschlossen sein.

Lackierladen

www.Lackierladen.de
info@Lackierladen.de



Schritt 4: (nur bei 3 Schichtlacken)

Lackieren sie auf die Sprühfolie transparent glänzend oder matt den Autolack für Sprühfolie Grundlack in dünnen Schichten. Lassen sie zwischen den Schichten min. 5 - 10 min ablüften und trocknen. Lackieren sie ca. 3 Schichten.

Schritt 5:

Lackieren sie auf die Sprühfolie transparent glänzend oder matt den Autolack für Sprühfolie in dünnen Schichten. Lassen sie zwischen den Schichten min. 5 - 10 min ablüften und trocknen. Lackieren sie mind. 3 Schichten, jedoch nur so viel bis die Farbe ihrer gewünschten entspricht.

Schritt 6:

Lassen sie die Oberfläche mind. 15 min. ablüften und trocknen nachdem der Lack matt geworden ist. Die Trocknung muss vollständig abgeschlossen sein.

Schritt 7:

Lackieren sie die Sprühfolie transparent glänzend oder matt mit einer Spritzpistole 1,2 mm - 2,0 mm. Lackieren sie mind. 2-3 Schichten. Zwischen den Schichten 15 - 20 min bei 20 °C trocknen lassen.

Schritt 8:

Lassen sie nun der Oberfläche Zeit zum trocknen. Die Gesamttrocknung sollte min. 120 min bei 20 °C betragen.

Lackierladen

www.Lackierladen.de
info@Lackierladen.de

